



GALAXY



POLIURETANO



160-180°C



SACAR EN
FRÍO



Cuchilla Flock 60°
PRESIÓN MEDIA



140-200µm



15 - 20
SEGUNDOS

DESCRIPCIÓN

UTILIZACIÓN

1. Cortar el producto al revés con una cuchilla de flock
2. Quitar el exceso de material.
3. Prensar el diseño sobre el textil con el soporte de poliéster, protegiéndolo con un papel de silicona:
 - 180°C para el 1107 (blanco)
15-20 segundos – presión media.
 - 160°C para otros colores
15-20 segundos – presión media.
4. Recoger el soporte cuando frío.

ESPEURA:  Poliuretano con lentejuelas 140-200 micras

SOPORTE: Poliéster auto-adhesivo transparente.



APROPIADO PARA

Algodón ● Poliéster ● Acrílico y fibras similares.

PRECAUCIONES

- Siempre seguir las instrucciones indicadas en las prendas.
- Esperar 24 horas antes de lavar el tejido prensado
- Planchado: al revés

LIMPIEZA

- Máximo 60° C
- Al revés
- Sin productos de limpieza que sean agresivos
- Secadora : Si
- Limpieza en seco : Si

ALMACENAJE

- Un año máximo
- En un ambiente seco (15-30° C)
- Protegido de la luz
- Verticalmente

Chemica
Heat transfers for textiles

RECOMENDACIONES: Siempre recomendamos hacer pruebas antes de cualquiera producción en seria.