



HOTMARK



POLIURETANO	150 - 160°C	SACAR EN FRÍO	Cuchilla Flex 45° PRESIÓN MEDIA	50-60 µm	15 - 20 SEGUNDOS
-------------	-------------	---------------	------------------------------------	----------	------------------

DESCRIPCIÓN

ESPECURA: Poliuretano mate 50 - 60 micras

SOPORTE: Poliéster auto-adhesivo transparente

NORMA: Oeko-Tex Label Standard 100 Clase 1

Oeko-Tex Label Standard 100 Clase 2 : réf 475



APROPIADO PARA

Algodón ● Poliéster ● Acrílico y fibras similares.

PRECAUCIONES

- Siempre seguir las instrucciones indicadas en las prendas.
- Esperar 24 horas antes de lavar el tejido prensado
- Planchado: al revés

UTILIZACIÓN

1. Cortar el producto al revés con cuchilla una estándar de flex.
2. Quitar el exceso de material.
3. Prensar el diseño sobre el textil con su soporte de poliéster, protegiéndolo con un papel de silicón, a 150-160°C - 15/20 segundos - presión media.
4. Recoger el soporte cuando frío.

LIMPIEZA

- Máximo 80° C
- Al revés
- Sin productos de limpieza que sean agresivos
- Secadora : SI
- Limpieza en seco : SI

ALMACENAJE

- Un año máximo
- En un ambiente seco (15-30° C)
- Protegido de la luz
- Verticalmente

