



REFLEX 427



POLIURETANO
REFLEJANTE



160°C



SACAR EN
FRÍO



Cuchilla Flex 45°
PRESIÓN MEDIA



150 - 160 μm



20
SEGUNDOS

DESCRIPCIÓN

UTILIZACIÓN

1. Cortar el producto al revés con una cuchilla estándar de flex.
2. Quitar el exceso de material.
3. Prensar el diseño sobre el textil con su soporte de poliéster, protegiéndolo con un papel de silicona, a 160°C / 20 segundos – presión media.
4. Recoger el soporte cuando frío

ESPELURA:  Poliuretano reflejante 150 - 160 micras

SOPORTE: Poliéster adhesivo transparente

NORMA : EN 471 (427/227)



APROPIADO PARA

Algodón ● Poliéster ● Acrílico, fibras y similares.

PRECAUCIONES

- Siempre seguir las instrucciones indicadas en las prendas.
- Esperar 24 horas antes de lavar el tejido prensado
- Planchado: al revés

LIMPIEZA

- Máximo 40° C
- Al revés
- Sin productos de limpieza que sean agresivos
- Secadora : SI
- Limpieza en seco : SI

ALMACENAJE

- Un año máximo
- En un ambiente seco (15-30° C)
- Protegido de la luz
- Verticalmente

Chemica
Heat transfers for textiles